

## Эмаль ПФ-133\* (эмаль ПФ 133): ГОСТ 926-82/эмаль АС-182= Состав: ПФ-133 ГОСТ 926-



Черкаси, Україна

Эмаль ПФ-133\* (эмаль ПФ 133): ГОСТ 926-82/эмаль АС-182=

Состав:

ПФ-133 ГОСТ 926-82 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с введением органических растворителей, сиккатива и других добавок.

Назначение:

Предназначена для окраски грузового подвижного состава, контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, кроме сельскохозяйственной техники, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Свойства:

Покрытие на основе эмали, нанесенное в 2 слоя на подготовленную поверхность, сохраняет защитные свойства в течение 3 лет. Пленка устойчива к изменению температур от -50 С до +60 С.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия эмали: однородная, гладкая, без кратеров, потеков, морщин и посторонних включений.

Характеристики Значения

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при  $t_0$  20 оС, с

40 - 110

Время высыхания до степени 3 при  $t_0$  20 оС, ч

24 - 30

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при  $t_0$  20 оС, ч, не менее

10

Предварительная подготовка поверхности:

Для создания наиболее качественного защитно-декоративного слоя, необходимо предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ЭФ, ПФ, ГФ или аналогичными. В случае нанесения эмали на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402.

Деревянные поверхности изделий очищаются от пыли, грязи и от непрочного старого лакокрасочного покрытия.

Рекомендуется обработка древесины наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием. Для улучшения сцепления с деревом и уменьшения расхода эмали рекомендуется деревянную поверхность предварительно пропитать олифой.

Способы нанесения на поверхность:

Пентафталева эмаль наносится на окрашиваемую поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, струйным обливом, окутанием, кистью, возможно нанесение эмали методом электростатического распыления.

Обязательные условия нанесения:

Перед применением эмаль выдерживают в заводской упаковке при температуре +20 оС в течение суток. Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями: смесью сольвента с уайт-спиритом (нефрасом - С4-155/200) в соотношении 1:1 по массе, в количестве не более 30% от массы эмали.

Эмаль ПФ-133 также можно разбавлять смесью сольвента с уайт-спиритом (массовое содержание уайт-спирита не более 50%) в количестве не более 30% от общего объема. При нанесении методом электростатического распыления эмаль разбавляют разбавителем РЭ-4В или РЭ-3В.

Эмаль ПФ133 Гост 926-82 наносится на поверхность изделий и конструкций при температуре окружающего воздуха от +5 оС до +30 оС и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС. После высыхания одного слоя (от 24 до 48 часов при температуре 20 оС) аналогично наносят последующие слои эмали. Для промывки инструмента могут использоваться растворители: сольвент, уайт-спирит (нефрас - С4-155/200) или их смесь в соотношении 1:1 по массе.

Меры предосторожности:

Данные лакокрасочные материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранение:

Эмали хранить в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20 оС.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты производства эмали. По истечению гарантийного срока, после проведения заводских лабораторных испытаний, эмаль может быть признана годной к дальнейшему использованию.

Стандарт: Гост 926-82

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**